



**DIHTA d.o.o.**  
Šlandrova ulica 4  
1231 Ljubljana - Črnuče

+ 386 59 053 960

[www.dihta.si](http://www.dihta.si)

[info@dihta.si](mailto:info@dihta.si)

## **PTFE + 15 % GRAFIT (Polytetraflourethylen)**

PTFE napolnjen z 15% grafita in 85% deviškega PTFE.

Primeren za uporabo z vodo.

**Trdnost:** 60 +/- 3 Shore D

**Max. / min. temperatura:** - 200 / +260 °C

**Standardni hidraavlični pogoji:** do 160 barov