



DIHTA d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana - Črnuče

+ 386 59 053 960

www.dihta.si

info@dihta.si

MVQ Silikon - moder (methyl silicone rubber)

Odporen na vročino, staranje in vpliv ozona. Primerno za električno izolacijo. Zelo dobra stabilnost pri vročem zraku.

Trdnost pri 23 °C: 85 + / - 5 Shore A

Min. / max. temperatura: -60 / +200 °C

Standardi hidravlični pogoji: do 160 barov

Odporen na: vodo do cca. 100 ° C, zavorne tekočine na osnovi glikola, razredčene solne kisline, hidravlične tekočine nizke vnetljivosti (HFD in HFD-S), visoko molekularne klorirane aromatske ogljikovodike, živalska in rastlinska olja in masti, na ozon, staranje in vremenske vplive, olja alifatske vrste za motor in menjalnik.

Ni odporen na: silikonska olja in silikonske masti, goriva, vodno paro nad 120 ° C, kisline in baze, aromatske ogljikovodike, nizko-molekularne klorirane ogljikovodike.