



DIHTA d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana - Črnuče

+ 386 59 053 960

www.dihta.si

info@dihta.si

POM (Polyoxymethylen)

Material odporen na visok pritisk in ekstrudiranje, zelo dobre obdelovalne lastnosti (rezanje) in zelo majhno vpijanje vode.

trdnost v suhih razmerah: 85 +/-3 Shore D

Min. / max. temperatura: -45 / +100 °C

Standardi hidravlični pogoji: ni podatka

Odporen na: vodo, alkohole, alifatske in aromatske ogljikovodike, mineralna olja in masti, goriva, šibke kisline in jedke raztopine, rastlinske in živalske maščobe in olja.

Ni odporen na: močne kisline in jedke raztopine.