



DIHTA d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana - Črnuče

+ 386 59 053 960

www.dihta.si

info@dihta.si

PTFE +15 % STEKLO (Polytetrafluorethylen)

PTFE napolnjen z 1% pigmentov (in za vašo aplikacijo 15% stekla).

Enaka kemijska odpornost kot PTFE bel, vendar z večjo stabilnostjo.

Trdnost: 57 + / - 3 Shore D

Max. / min. temperatura: -200 / +260 °C

Standardni hidravlični pogoji: ni navedeno.